

KARTA TECHNICZNA

IMPREGNAT C1



OPIS PRODUKTU

Impregnat C1 jest to wodna emulsja żywic sztucznych stosowany do pielęgnacji i impregnacji betonu, elementów betonowych oraz cementowych posadzek przemysłowych. Po zastosowaniu następuje znaczne zwiększenie odporności na ściskanie, ścieranie, zmniejszenie chłonności wody przez elementy betonowe, ograniczenie rys skurczowych oraz znaczne zwiększenie twardości. Produkt nie zawiera rozpuszczalników.

ZASTOSOWANIE

Impregnat C1 stosuje się do zabezpieczenia nowo wykonanych powierzchni betonowych przed zbyt szybką utratą wody, do gruntowania, aby ograniczyć ich chłonność, a także do powierzchniowego wzmocnienia, zabezpieczenia przed pyleniem oraz zmniejszenia nasiąkliwości istniejących powierzchni.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Karta charakterystyki preparatu

BEZPIECZEŃSTWO

Produkt nie jest toksyczny i nie stwarza zagrożenia w normalnych warunkach stosowania. Pracownicy podczas użycia powinni zastosować odzież ochronną, buty, okulary oraz rękawice ochronne. Chronić przed dziećmi.

SPOSÓB UŻYCIA

Produkt jest dostarczany w postaci gotowej do użycia. Przed użyciem należy go dokładnie wymieszać. Produkt należy nakładać metodą natryskową niskociśnieniowym opryskiwaczem jednokrotnie cienką warstwą unikając tworzenia kałuż. Zużycie preparatu 1l na 8-10m², w zależności od struktury podłoża. Produkt należy nakładać na nowo wykonany beton po ok. 12 godzinach, na istniejące powierzchnie po ich dokładnym umyciu i wysuszeniu, na świeżo ułożoną posadzkę betonową natychmiast po ostatnim zatarciu mechanicznym. W przypadku bardzo chłonnych podłoży preparat nanieść dwukrotnie. Ze względu na niewielką grubość warstwy należy liczyć się z jego ścieraniem i koniecznością odnawiania powłoki. Temperatura stosowania: +5 do +25°C.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

Przechowywać maksimum 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych i przewiewnych pomieszczeniach. Temperatura magazynowania: +5 do +49°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i przed mrozem.

UWAGI

Produkt dostępny w opakowaniach 30 i 210l.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Cecha	Wartość
Gęstość	Ok. 1,0 g/cm ³
pH	Ok. 8
Wydajność	1litr na 8-12m ²
Temperatura użycia	+5°C do +25°C
Temperatura/zakres wrzenia	Ok. 100°C
Czas schnięcia w temp. +20oC	na dotyk: 2-4 godziny; całkowity: 24 godziny
Odporność chemiczna	oleje, bielinka, chłodziwo, alkohol etylowy, detergenty alkaliczne, farba drukarska
Zapach	bezwonny

Symbol	Jednostka miary	Opakowanie/ jednostka handlowa	Nr. artykułu
Impregnat C1-30	1 litr	kanister 30l	CH-OB-00-0-02816
Impregnat C1-210		beczka 210l	CH-OB-00-0-02815

2017.08.16/110

Niniejsza karta katalogowa została opracowana przez firmę FORBUILD SA i pozostaje własnością firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostępnianie karty katalogowej w całości bądź części osobom do których nie jest kierowana, bez pisemnej zgody firmy FORBUILD SA są zabronione.
Podstawa prawna –Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z późniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.